

FLEXIGUM PASTE

БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МАСТИКА

Описание продукта

Flexigum Paste – битумный эластомерный мастичный материал с превосходными гидроизоляционными свойствами, гибкостью и эластичностью в широком температурном диапазоне (от -30 °С до +100 °С).

Применяется для гидроизоляционной защиты подземных и наземных строительных конструкций, железобетонных и металлических резервуаров, труб, коллекторов; гидроизоляция стен и полов подвальных помещений, ванных комнат и небольших балконов, крыш и террас в труднодоступных местах.

Нанесение

Flexigum Paste - однокомпонентный гидроизоляционный материал, который наносится послойно кистью или валиком в результате чего формируется мембрана аналогичная мембране Flexigum. **Flexigum Paste** не требует разогрева и наносится как на вертикальные, так и горизонтальные поверхности. Наносится холодным методом, нетоксичен, не горюч.

Технические характеристики

Внешний вид:	гляnceвая коричнево-черная паста
Удельный вес:	1.20 г/мл
Вязкость:	более 40,000 CPS
Содержание твердых частиц (%):	65
Теплоустойчивость при +100°С:	не скользкий, не текучий
Гибкость при -30°С:	не трескается
Водонепроницаемость:	не наблюдается изменения мембраны после воздействия водяного душа в течении 72 часов.
Водопоглощение:	Крайне низкая, сохраняет хорошую адгезию к поверхности
Устойчивость к давлению воды (толщина мембраны 2мм):	1 атмосфера в течение 48 часов.
Растяжение:	1200%
Возвращается в исходное состояние (после растяжение на 500%):	90%
Устойчивость к динамической нагрузке:	хорошая

Метод нанесения

Перед нанесением тщательно очистите поверхность от загрязнения.

При нанесении на горизонтальные и вертикальные поверхности, а так же при использовании как дополнение к материалу **Flexigum**, нанесите **Flexigum Paste** в 3-4 слоя с расходом в 1-1.5 кг/м² на каждый слой. Время высыхания каждого слоя 12-24 часов.

Для герметизации швов и при локальном ремонте кровли нанесите **Flexigum Paste** в 1-3 слоя с расходом 1 кг/ м² на каждый слой.

Расход материала 1,0 - 1,5 кг/м² на каждый слой.

Время полимеризации на прикосновение 6-8 часов. Окончательное высыхание - 24 часа.

Упаковка Пластиковое ведро 18 кг.

Примечания:

- Не хранить при температуре ниже +5°C.
- Поверхность перед нанесением **Flexigum Paste** должна быть сухой.
- Продукт уже готов к нанесению. В случае, если он слегка загустел, размешайте вручную или механически.
- Наносится щеткой или валиком.
- Сразу же после нанесения промыть инструменты водой, затем скипидаром.
- Не наносить продукт на внешнюю вертикальную поверхность, если в течение следующих 12 часов прогнозируют осадки.
- Не наносить продукт на внешнюю горизонтальную поверхность, если в течение следующих суток прогнозируют осадки.

Информация о производителе и дистрибьютере

Битумно-эластомерная мастика **Flexigum Paste** производится компанией «BITUM PETROCHEMICAL INDUSTRIES Ltd» (Израиль) 4 Hayetzira St., P.O.B. 10175, Haifa Bay 26111, ISRAEL Tel: 972-4-8416217, Fax: 972-4-8416219 www. BITUM.CO.IL, E-mail: head@bitum.co.il

Материал **Flexigum Paste** сертифицирован в соответствии с требованиями:

- международной системы управления качеством ISO 9001:2015 – Сертификат от 17.06.2017 № 87825;
- Сертификат соответствия № РОСС IL.НА34.Н02899 от 23.04.2018 г.

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: ООО «Технологии Битума»
ИНН7736614411, ОГРН 1107746119689
+7(926) 205-7275, www.bitumtech.org

Генеральный директор: Джиджоева Вера Муратовна