

POLYSEAL 400, POLYSEAL 600 (алифатический полиуретан)

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КРОВЕЛЬ

Описание продукта

POLYSEAL 400 – это однокомпонентный гидроизоляционный материал.

POLYSEAL 600 – это алифатический полиуретановый материал.

POLYSEAL 400 после стабилизации образует белую, прочную, эластичную, износостойкую гидроизоляционную мембрану, с гладкой поверхностью и хорошим эстетичным видом.

POLYSEAL 400 обладает хорошей стойкостью к внешним погодным условиям и не чувствителен к затоплению.

Область применения

Гидроизоляция бетонных кровель, под черепичными крышами, ворот, старых акриловых, битумных и полиуретановых покрытий, металлических кровель и дренажных каналов.

Технические характеристики

Внешний вид:	Кремообразный белый
Удлинение:	600%
Упругость	90%
Сопротивление разрыву:	8.0 МРА
Устойчивость к отрицательной температуре:	-30°C
Сопротивление ускоренному старению:	Хорошее
Водопоглощение:	Отрицательное

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Удостоверьтесь, что водосточные желоба функционируют, а стыки между стенами и полом закруглены.

Укладка бетона должна быть завершена за 30 дней до начала нанесения.

С поверхности кровли убрать все выступающие частицы, затем поверхность промыть водой и дать полностью высохнуть.

Температура нанесения: 7°c - 35°c.

Нанесение гидроизоляционной системы на бетонное основание:

Нанести двухкомпонентную проникающую грунтовку Aquaroxu, 150-250 гр/м², подождать 3-4 часов до полного высыхания.

Нанести **POLYSEAL 400** в 3 слоя с общим расходом 3.00 кг/м² (толщина сухого слоя 1.6 мм). Время высыхания между слоями: 3-5 часов.

Нанести **Polyseal 600** (алифатический полиуретан) в качестве финишного слоя с расходом 200 гр/м².

Для укрепления системы на кровли с большой площадью укладывают после первого слоя **POLYSEAL 400** полиэфирный каландрированный геотекстиль плотностью 110 гр/м².

Время высыхания

12 часов (при 25°C и влажности 50%).

Полное время высыхания: 5 дней.

Хранение

Хранить в темном месте при температуре (5°C – 35°C)

Упаковка

23 кг (18 литров металлические ведро)

Меры безопасности

Этот продукт содержит горючие компоненты, использовать средства индивидуальной защиты.

- Избегать контакта с огнем
- Избегать контакта с кожей и глазами
- При проглатывании вызвать рвоту, обратиться за медицинской помощью
- Вытекание продукта огнеопасно
- Пустые ведра из-под продукта подлежат утилизации
- Не использовать материал за 24 часа до дождя
- При нанесении материала расход должен составлять не более 1 кг на 1 слой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДИСТРИБЬЮТЕРЕ

Материалы **POLYSEAL 400, POLYSEAL 600** производятся компанией «BITUM PETROCHEMICAL INDUSTRIES Ltd» (Израиль) 4 Hayetzira St., P.O.B. 10175, Haifa Bay 26111, ISRAEL Tel: 972-4-8416217, Fax: 972-4-8416219 www.BITUM.CO.IL, E-mail: head@bitum.co.il

Материалы **POLYSEAL 400, POLYSEAL 600** сертифицированы в соответствии с требованиями:

- международной системы управления качеством ISO 9001:2015 - Сертификат от 17.06.2017 № 87825;

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: ООО «Технологии Битума»

ИНН7736614411, ОГРН 1107746119689

+7(926) 205-7275, www.bitumtech.org

Генеральный директор: Джиджоева Вера Муратовна